

МАСЛА ЗАКАЛОЧНЫЕ МЗМ-16, МЗМ-26.

ТУ 33.101135-88

Закалочные масла МЗМ-16 и МЗМ-26 предназначены для закалки металлов.

	МЗМ-16	МЗМ-26
Вязкость кинематическая при 40 С, мм²/с, в пределах	21,0 – 28,0	35,0 – 41,0
Индекс вязкости, не менее	85	85
Температура вспышки, С, не ниже: - определяемая в открытом тигле - определяемая закрытом тигле	170 160	200 185
Коксуемость, %, не более	0,15	0,2
Зольность, %, не более	0,07	0,07
Число омыления, мг КОН/г, не более	0,6	0,5

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок хранения 5 лет.

Тара и способ отгрузки: налив в авто- и жд- цистерны.