

**ТАп-15В**, ГОСТ 23652-79.

Масло **ТАп-15В** применяется для смазывания тяжело нагруженных цилиндрических, конических и спирально-конических передач .

Масло длительно работоспособно при температурах от минус 20 С до +130 С.

Соответствует **SAE 85W-90** и **API GL-3**.

<b>Вязкость кинематическая при 100 С, мм<sup>2</sup>/с, в пределах</b>	14,0 – 16,0
<b>Индекс вязкости, не менее</b>	90
<b>Температура, С:</b> -застывания, не выше -вспышки , не ниже	минус 20 185
<b>Трибологические характеристики на четырехшариковой машине:</b> -индекс задира (Из), Н (кгс) , не менее - нагрузка сваривания (Рс) , Н (кгс) , не менее - показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392Н (40 кгс) при (20 +/-5 С) в течении 1 часа, мм, не более	490 (50) 3283 (335) 0,50
<b>Плотность при 20 С, г/см<sup>3</sup>, не более</b>	0,930

Продукт сертифицирован. Сертификат соответствия на оформлении.

Производится под контролем военного представительства МО РФ.

Допуск к применению в военной технике №1427/542 от 09.04.2002 г.

Срок хранения 5 лет.

Тара и способ отгрузки: налив в авто- и жд- цистерны.